



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА НАЛИВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «TETRAPUR ENZ E»

### TETRAPUR ENZ E



- ✓ Синтетическое цветное резиновое покрытие, разработано для всех видов спорта на открытых и крытых спортивных площадках. Производится наливным методом, непосредственно на объекте путем смешивания резиновой-SBR, каучуковой-EPDM крошки и полиуретанового связующего.
- ✓ Покрытие представляет собой 2-слойный резиновый ковер, толщиной от 13 мм. Верхний слой, толщиной от 5 мм – из цветной каучуковой крошки EPDM, нижний слой, толщиной от 8 мм – из черной резиновой крошки SBR. Готово к эксплуатации через 24 часа после укладки покрытия
- ✓ Покрытие повторяет рельеф основания.

Производитель	АхВ
Гарантия	3 года

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для многофункциональных и профильных спортивных площадок на улице, а также в спортивных залах
- ✓ для мини-футбольных полей, легкоатлетических беговых дорожек, универсальных спортивных площадок, Воркаут-площадок, теннисных кортов, баскетбольных площадок и пр.
- ✓ для входной зоны, ступеней и прочих поверхностях, где необходимо достичь эффекта дополнительного антискольжения и придать входной зоне привлекательный внешний вид.

### СВОЙСТВА

- ✓ травмобезопасное, эластичное и упругое;
- ✓ водонепроницаемое, имеет высокую прочность, износостойкость;
- ✓ бесшовное, высокая адгезия к твердым основаниям;
- ✓ устойчивое к воздействию агрессивных сред, антивандальное;
- ✓ долговечное, всепогодное, стойкое к высоким и низким температурным изменениям;
- ✓ экологичное, соответствует требованиям гигиены (наличие сертификатов СЭС).

### ОСНОВАНИЕ

- ✓ Твердое, несypушее основание (бетон, асфальт, дерево, металлические поверхности и т.п).
- ✓ Хорошо утрамбованное сыпучее основание (грантный и т.п. отсева, но не песок)



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истираемость, мкм	160
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	850-950
Восстанавливаемость при деформации, %	Не меньше 85
Прочность при разрыве, МПа	0,8
Теплостойкость при t (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 ч.	Отсутствие вздутий, плавления
Водопроницаемость 0,3 Мпа (3,0 кгс/см <sup>2</sup> )	Водопроницаемое
Водопоглощение, %	20
Морозостойкость, циклы/потеря массы, %	100/5
Прочность сцепления с основанием, Мпа	0,15
Прочность сцепления слоев, Н/см	0,02
Цветостойкость	4
Варианты цвета	Многоцветное, Согласно карте RAL



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua